



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “*M.Sc*”
مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان :

معطر کردن پارچه پنبه ای به وسیله رزین ضد چروک

استاد راهنما :

استاد مشاور :

نگارش:

۱	چکیده
۲	مقدمه
۴	فصل اول: کلیات
۵	۱-۱- هدف
۵	۱-۲- موارد کاربرد سایکلودکسترین ها
۵	۱-۲-۱- کاربرد سایکلودکسترین ها در داروسازی
۱۲	۱-۲-۲- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنعت کشاورزی
۱۳	۱-۲-۳- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنعت آرایشی
۱۳	۱-۲-۴- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنایع غذایی
۱۴	۱-۲-۵- کاربرد سایکلودکسترین ها در منسوجات پزشکی
۱۴	۱-۲-۶- کاربرد سایکلودکسترین ها در صنایع رنگرزی
۱۸	۱-۲-۷- کاربرد سایکلودکسترین ها به عنوان مواد تعاونی
۱۹	۱-۳- سایکلودکسترین ها
۱۹	۱-۳-۱- سیر پیشرفت سایکلودکسترین
۲۱	۱-۳-۲- ساختار و انواع سایکلودکسترین
۲۶	۱-۳-۳- مشتقات و انواع سایکلودکسترین
۳۰	۱-۳-۴- هدفهای کلی مشتق سازی
۳۰	۱-۳-۵- مزایای استفاده از سایکلودکسترین ها
۳۰	۱-۵-۳-۱- اصلاح خواص فیزیکی شیمیایی مولکول مهمان
۳۰	۱-۵-۳-۲- اصلاح خواص شیمیایی مولکول مهمان
۳۱	۱-۵-۳-۳- اصلاح خواص بیوشیمیایی مولکول مهمان
۳۱	۱-۵-۳-۴- کمپلکس های حاوی سایکلودکسترین
۳۳	۱-۵-۳-۷- بررسی مقدار سمی سایکلودکسترین
۳۴	۱-۵-۳-۸- بررسی حلالیت بتاسایکلودکسترین و مشتقات آن
۳۵	۱-۴- رزین های ضد چروک
۳۵	۱-۴-۱- ضد چروک کردن کالای پنبه ای
۳۵	۱-۴-۲- راه های مختلف از بین بردن چروک پنبه
۳۶	۱-۴-۳- معایب و مزایای پنبه
۳۶	۱-۴-۴- ویژگی ماده به عنوان ضد چروک
۳۷	۱-۴-۵- مواد ضد چروک
۳۷	۱-۴-۵-۱- فنول فرمالدئید
۳۸	۱-۴-۵-۲- اوره فرمالدئید

۳۹.....	۱-۴-۵-۳- ملامین فرمالدئید.....
۴۰.....	۱-۴-۵-۴- دی متیلول اتیلن اوره (DMEU).....
۴۲.....	۱-۴-۵-۵- دی متیلول دی هیدروکسی اتیلن اوره (DMDHEU).....
۴۳.....	۱-۴-۵-۶- ترکیبات carbamates.....
۴۴.....	۱-۴-۵-۷- ترکیبات فسفره غیر آلی.....
۴۵.....	۱-۴-۵-۸- ترکیبات پلی کربوکسیلیک اسید (PCA).....
۴۶.....	۱-۴-۶- چگونگی قرارگیری مواد ضد چروک بر روی کالا.....
۴۷.....	۱-۴-۷- تقسیم بندی مواد ضد چروک بر اساس رها شدن فرمالدئید.....
۴۸.....	۱-۴-۸- خصوصیات ضد چروک.....
۴۸.....	۱-۴-۸-۱- خصوصیات ضد چروک از نظر تکنولوژی.....
۴۸.....	۱-۴-۸-۲- خصوصیات ضد چروک از نظر اقتصادی.....
۴۹.....	۱-۴-۸-۳- خصوصیات ضد چروک اکولوژی.....
۴۹.....	۱-۴-۹- عوامل موثر بر رهایی فرمالدئید.....
۴۹.....	۱-۴-۱۰- علت رهایی فرمالدئید.....
۵۰.....	۱-۴-۱۱- روش های کاهش فرمالدئید رها شده.....
۵۰.....	۱-۴-۱۲- کاتالیزورهای مورد استفاده مواد ضد چروک.....
۵۰.....	۱-۵- پیشینه تحقیق.....
۵۵.....	۱-۶- Lavender.....
۵۷.....	۱-۷- روش کار و تحقیق.....
۵۸.....	فصل دوم: روش کار.....
۵۹.....	۲-۱- مواد و وسایل.....
۶۱.....	۲-۲- روش شناسایی نشاسته.....
۶۲.....	۲-۲-۱- طرز تهیه محلول شناسایی آهار.....
۶۳.....	۲-۳- روش کار.....
۶۵.....	۲-۴- روش های شناسایی بتاسایکلودکستین.....
۶۶.....	۲-۴-۱- روش فنول فتالین.....
۶۷.....	۲-۵- قرارگیری Lavender در بتاسایکلودکستین.....
۶۸.....	۲-۶- مقدار تئوری و عملی بدست آمده از بتاسایکلودکستین.....
۶۹.....	فصل سوم: نتایج.....
۷۰.....	۳-۱- بررسی نمودار اسپکتروفتومتری جذبی برای طول موج Lavender.....
۷۱.....	۳-۲- بررسی منحنی کالیبراسیون Lavender.....
۷۲.....	۳-۳- مقایسه نمونه های مورد آزمایش.....

۳-۴- بررسی منحنی کالیبراسیون بتاسایکلودکسترتین.....	۷۳
۳-۵- محاسبه مقدار بتاسایکلودکسترتین بر روی کالا.....	۷۴
۳-۶- بررسی نقش رزین ضد چروک.....	۷۵
۳-۷- نتایج چگونگی قرارگیری Lavender داخل بتاسایکلودکسترتین	۷۶
۳-۸- بتاسایکلودکسترتین و جذب عرق بدن.....	۷۶
۳-۹- نتیجه گیری.....	۷۷
منابع فارسی	۷۹
منابع لاتین	۸۰
سایت های اطلاع رسانی.....	۸۴

فهرست جداول

صفحه

عنوان

۷.....	۱-۱- لیست داروهای کمپلکس شده با بتاسایکلودکستترین
۲۶.....	۱-۲- خواص فیزیکی سایکلودکستترین ها
۳۴.....	۱-۳- بررسی میزان حلالیت مشتقات سایکلودکستترین
۴۶.....	۱-۴- مقایسه ترکیبات ضد چروک
۴۸.....	۱-۵- اثر اتر اصلاح شده DMDHEU
۵۴.....	۱-۶- ارزیابی حسی عطرهای مختلف
۶۸.....	۲-۱- حجم اجزاء تشکیل دهنده Lavender
۷۰.....	۳-۱- مقایسه جذب Lavender در طول موج های مختلف
۷۱.....	۳-۲- مقدار جذب بدست آمده از منحنی کالیبراسیون
۷۲.....	۳-۳- مقایسه غلظت نمونه ها
۷۳.....	۳-۴- مقایسه غلظت پساب نمونه ها پس از قرارگیری در الک
۷۴.....	۳-۵- مقدار جذب بدست آمده از منحنی کالیبراسیون
۷۴.....	۳-۶- مقدار بتاسایکلودکستترین اندازه گیری شده توسط اسپکتروفوتومتری

فهرست نمودارها

صفحه	عنوان
۷۰	۳-۱- $\lambda_{\max}$ بدست آمده از اسپکتروفتومتر جذب برای Lavender
۷۱	۳-۲- منحنی کالیبراسیون برای Lavender
۷۳	۳-۳- منحنی کالیبراسیون بتاسایکلودکستین

۱-۱- میزان رمق کشی با توجه به استفاده از سایکلودکستترین.....	۱۵
۲-۱- میزان رمق کشی با توجه به استفاده از یکنواخت کننده Levegal ED.....	۱۶
۳-۱- واکنش بتا و گاما سایکلودکستترین و رنگزا.....	۱۸
۴-۱- ساختار بتاسایکلودکستترین.....	۲۱
۵-۱- ابعاد سایکلودکستترین بر حسب pm.....	۲۱
۶-۱- حجم حفره ها بر حسب آنگستروم و مقدار آن در یک مول و یک گرم.....	۲۲
۷-۱- نمای داخلی و خارجی و خاصیت آبدوستی و چربی دوستی سایکلودکستترین.....	۲۳
۸-۱- ساختار شیمیایی آلفا و بتا و گاما سایکلودکستترین.....	۲۴
۹-۱- مشتقات سایکلودکستترین.....	۲۷
۱۰-۱- روش تهیه مشتقات سایکلودکستترین.....	۲۸
۱۱-۱- طرح به اشتراک گذاری میزبان و مهمان (بنزن و بتاسایکلودکستترین).....	۳۱
۱۲-۱- طرح به اشتراک گذاری میزبان و مهمان.....	۳۲
۱۳-۱- نیروی افقی بین زنجیرهای سلولز.....	۳۵
۱۴-۱- واکنش تهیه اوره فرمالدئید.....	۳۸
۱۵-۱- واکنش تهیه ملامین فرمالدئید.....	۳۹
۱۶-۱- واکنش کاهش فرمالدئید توسط متانول.....	۴۰
۱۷-۱- واکنش تهیه DMEU.....	۴۱
۱۸-۱- واکنش تهیه DMDHEU.....	۴۲
۱۹-۱- واکنش ترکیب سلولز و DMDHEU.....	۴۳
۲۰-۱- واکنش تهیه Carbamat.....	۴۴
۲۱-۱- شکل بوتان تتراکربوکسیلیک اسید.....	۴۵
۲۲-۱- واکنش چگونگی رهایی فرمالدئید.....	۴۹
۲۳-۱- پیوند بتاسایکلودکستترین با گروه هیدروکسیل سلولز به وسیله BTCA.....	۵۲
۲۴-۱- سرعت رهایش عطر در عطرهاى مختلف.....	۵۳
۲۵-۱- طول موج در حالت های مختلف با DMDHEU.....	۵۵
۲۶-۱- گیاه Lavender.....	۵۶
۱-۲- ساختار شیمیایی Linalyl acetate.....	۵۹
۲-۲- ساختار شیمیایی Linalool.....	۶۰
۳-۲- ساختار شیمیایی Geraniol.....	۶۰
۴-۲- ساختار شیمیایی 1,8- cineole.....	۶۰
۵-۲- ساختار DMDHEU.....	۶۱

۶-۲- شکل پارچه قبل و بعد از آهارگیری	۶۲
۱-۳- قرارگیری فنول فتالئین در بتاسایکلودکسترین	۷۵
۲-۳- برقراری پیوند بین DMDHEU با بتاسایکلودکسترین و سلولز	۷۵
۳-۳- قرارگیری اجزای Lavender داخل بتاسایکلودکسترین	۷۶
۴-۳- تثبیت مولکول عطر در بتاسایکلودکسترین و جایگزینی عطر با عرق بدن	۷۷

چکیده:

امروزه منسوجات معطر کاربردهای متعددی در صنعت نساجی دارد. بهترین انتخاب برای معطر کردن کالای نساجی روغن های گیاهی هستند زیرا علاوه بر معطر کردن کالا خصوصیات درمانی خاص خود را نیز دارند. از طرفی یکی از مشکلات اصلی مواد معطر این است که ترکیبات فراری هستند و آماده سازی منسوجات، معطر با زمان نگهداری طولانی تر کار دشواری است. روش میکروکپسوله کردن به وسیله سایکلودکسترین ها بهترین و مطمئن ترین راه برای بدن انسان است به دلیل اینکه پوست را تحریک نکرده و بدون حساسیت برای پوست به کار گرفته می شود.

در پروژه به بررسی نقش و اثر بتاسایکلودکسترین در تکمیل معطر پارچه پنبه ای به وسیله رزین ضد چروک پرداخته شد.

رزین ضد چروک به عنوان چسب برای اتصال میکروکپسول به سطح منسوج استفاده شد. با ایجاد کمپلکس بتاسایکلودکسترین و ماده معطر زمان رهایش عطر افزایش یافت. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر جذبی مقدار غلظت ها و منحنی کالیبراسیون بدست آمد و مقدار بتاسایکلودکسترین موجود از روش فنول فتالئین محاسبه گردید.

از آنجاییکه مهمان در میان فضای هیدروفوبیک مخروطی شکل قرار می گیرد و در نتیجه قرارگیری آن، خواص فیزیکی- شیمیایی ترکیبات تغییر می کند. به عنوان مثال، فشار بخار مواد فرار کاهش می یابد و در نتیجه ثبات در مقابل نور و هوا افزایش پیدا می کند. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه هایی که با بتاسایکلودکسترین آماده سازی شده، مواد معطر را در زمان طولانی تر در خود نگهداری می کند.

مقدمه:

ترکیبات معطر مواد فراری هستند که مشکل اصلی در استفاده از آنها، آماده سازی منسوجات معطر با زمان نگهداری طولانی تر عطرها می باشد. روش میکروکپسوله کردن یک تکنیک مهم برای حل این مشکل است. راه های زیادی برای میکروکپسوله کردن به منظور افزایش رهایش عطر وجود دارد، سیکلودکسترین ها بهترین و مطمئن ترین راه برای بدن انسان است به دلیل اینکه پوست را تحریک نکرده و بدون حساسیت برای پوست به کار گرفته خواهد شد.

ساختار ویژه سیکلودکسترین و وجود حفره در ساختار آنها سبب شده تا این ترکیبات توانایی قراردادن مولکولهای مختلف در داخل حفره داخلی خود را داشته باشد. سه محصول اصلی از سیکلودکسترین که از ۶ تا ۸ واحد D- گلوکز تشکیل شده که با نامهای آلفا، بتا، گاما، سیکلودکسترین نامیده شده اند. در آلفا سیکلودکسترین ۱۸ گروه هیدروکسیل و در بتا سیکلودکسترین ۲۱ گروه هیدروکسیل و در گاما سیکلودکسترین ۲۴ گروه هیدروکسیل وجود داشته که گروه های مختلفی می توانند جایگزین آنها گردند. در سیکلودکسترین ها گروه های هیدروکسیل با عملکرد متفاوت وجود داشته که فعالیت متفاوتی از قبیل چربی دوستی و آبدوستی از خود نشان می دهند. از هزاران مشتق سیکلودکسترین که در صدها مقاله علمی عنوان شده است، تنها تعداد کمی از آنها در بررسی معیار صنعتی به کار گرفته می شوند. به دلیل مشکلاتی چون گران بودن، سمی بودن، آلودگی محیط زیست تنها در حدود ۱۲ مشتق سیکلودکسترین معمولاً در آزمایشات مورد بررسی قرار می گیرند.

سیکلودکسترین توانایی تشکیل کمپلکس مهمان - میزبان را دارا می باشد و مولکول را داخل حفره میزبان که سیکلودکسترین می باشد نگه دارد. این موضوع باعث کاربرد بیشتر سیکلودکسترین در صنایع گردیده و همچنین جهت برطرف نمودن سطح فعال ها از منسوجات شسته شده می تواند جانشین سطح فعال گردد و در تکمیل منسوجات در فرآیندهای آنتی باکتریال و دفع حشرات و فرآیندهای معطر سازی و در تهیه منسوجات پزشکی قابل استفاده می باشد.

وجود سایکلودکستترین در تکمیل مقاوم در برابر چروک نشان می دهد که فرمالدئید زیادی که در طی پروسه ضد چروک کردن کالا توسط ماده DMDHEU آزاد می شود، می تواند کاهش یابد. طیف IR نشان می دهد که بین CD و DMDHEU کراسلینک اتفاق می افتد و شکل گیری ماده رزینی بین ماده و لیف کاهش می یابد که در نهایت سبب کاهش در خاصیت ضد چروک شدن را سبب می شود و نیز مولکولهای فرمالدئید در پروسه کاهش می یابد.