



دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “*M.Sc*”
مهندسی مواد- شناسائی و انتخاب مواد

عنوان :
پوشش های مقاوم به سایش آلیاژهای منیزیم

استاد راهنما :

نگارش:

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه.....	۱
چکیده.....	۲

فصل اول

تولید، معرفی و خواص آلیاژهای منیزیم

۱- ۱ مقدمه.....	۳
۱- ۲ تولید.....	۸
۱- ۳ نام گذاری.....	۱۱
۱- ۴ خواص خوردگی و حفاظت.....	۱۶
۱- ۵ قابلیت ماشینکاری.....	۱۸
۱- ۶ قابلیت جوشکاری.....	۱۹

فصل دوم

پوشش دهی منیزیم

۲- ۱ مقدمه.....	۲۲
۲- ۲ خواص پوشش ها	
۲- ۲- ۱ استحکام و قابلیت انعطاف.....	۲۲
۲- ۲- ۲ تنش های داخلی.....	۲۳
۲- ۲- ۳ سختی.....	۲۳
۲- ۲- ۴ چسبندگی.....	۲۳

فصل سوم

۳ آماده سازی سطح برای پوشش دادن

۳- ۱ مقدمه.....	۲۷
۳- ۲ پاک کردن.....	۲۷
۳- ۳ صیقل کاری.....	۲۷
۳- ۴ فرآیندهای پیش عملیاتی.....	۲۷
۳- ۴- ۱ غوطه وری روی.....	۲۹

فصل چهارم

۴ معرفی تکنولوژی های پوشش دهی، مزایا، معایب و خواص سایشی آنها

۳۴	۴-۱ آبکاری الکتروشیمیایی.....
۳۵	۴-۱-۱ عوامل مؤثر در آبکاری - مکانیزم حفاظت پوشش.....
۴۳	۴-۱-۲ فرآیندهای جایگزین.....
۴۵	۴-۲ آبکاری الکترولس.....
۴۷	۴-۲-۱ آبکاری الکترولس مستقیم نیکل.....
۴۸	۴-۲-۲ اجزاء تشکیل دهنده حمام های الکترولس.....
۴۹	۴-۲-۳ احیای نیکل از حمام های اسیدی.....
۵۱	۴-۲-۴ خواص فیزیکی رسوبات نیکل از حمام های اسیدی.....
۵۴	۴-۲-۵ احیای نیکل از حمام های قلیایی.....
۵۵	۴-۲-۶ آبکاری فلزات نجیب برای کاربردهای فضایی.....
۵۷	۴-۲-۷ تاثیر میکروساختار و زبری سطح روی نرخ رسوب.....
۶۲	۴-۲-۸ نرخ رسوب و مورفولوژی رسوب.....
۶۵	۴-۲-۹ ساختار کریستالی پوشش های الکترولس نیکل.....
۶۵	۴-۲-۱۰ تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پوشش الکترولس نیکل.....
۷۱	۴-۲-۱۱ ساختار متالورژیکی پوشش الکترولس نیکل.....
۷۲	۴-۲-۱۲ خواص پوشش الکترولس نیکل.....
۷۷	۴-۲-۱۳ علمیات آماده سازی برای پوشش الکترولس نیکل.....
۷۸	۴-۳ پوشش های الکترولس نیکل کامپوزیتی.....
۷۸	۴-۳-۱ ذرات کاربردی در ایجاد این پوشش ها، ویژگی و تاثیر آنها روی خواص سایشی.....
۷۹	۴-۳-۲ مکانیزم نشست پوشش های کامپوزیتی و عوامل مؤثر بر خواص آنها.....
۸۲	۴-۳-۳ خواص سایشی پوشش الکترولس نیکل کامپوزیتی با ذرات SiC.....
۸۶	۴-۳-۴ بررسی خواص سایشی پوشش های آبکاری الکترولس Ni-P.....
۸۹	۴-۴ پوشش های تبدیلی.....
۸۹	۴-۴-۱ پوشش های تبدیلی کروماتی.....
۹۲	۴-۴-۲ کروماته کردن منیزیم.....
۹۳	۴-۴-۳ پوشش های تبدیلی فسفات.....

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۹۵.....	۴-۴-۴ آسترهای فسفاتی.....
۹۷.....	۴-۴-۵ شیمی فسفات‌ها کردن.....
۹۸.....	۴-۴-۶ کاربرد پوشش‌های فسفات.....
۹۸.....	۴-۴-۷ پوشش‌های تبدیلی فسفات - پرمگنات.....
۱۰۰.....	۴-۴-۸ پوشش‌های تبدیلی فلئوروزیرکونات.....
۱۰۵.....	۴-۴-۹ عملیات‌های استانات.....
۱۰۵.....	۴-۵-۵ آندایزینگ.....
۱۰۶.....	۴-۵-۱ مراحل آندایزینگ.....
۱۰۷.....	۴-۵-۲ آندایزینگ اسید فلوراید اصلاح شده.....
۱۰۷.....	۴-۵-۳ فرآیند Dow ۱۷.....
۱۰۸.....	۴-۵-۴ فرآیند Anomag.....
۱۰۸.....	۴-۵-۵ فرآیند پوششی Magoxid.....
۱۰۹.....	۴-۵-۶ فرآیند HAE.....
۱۰۹.....	۴-۵-۷ آندایزینگ گالوانیک.....
۱۰۹.....	۴-۵-۸ عملیات Cr-۲۲.....
۱۱۰.....	۴-۵-۹ عملیات سطح Tagnite.....
۱۱۰.....	۴-۵-۱۰ فرآیندهای Miscellaneous.....
۱۱۱.....	۴-۶-۶ فرآیندهای رسوب فاز - گازی.....
۱۱۱.....	۴-۶-۱ پوشش‌های اسپری حرارتی.....
۱۱۲.....	۴-۶-۲ رسوب بخار شیمیایی (CVD).....
۱۱۲.....	۴-۶-۳ فیلم‌های کربنی الماس گونه.....
۱۱۳.....	۴-۶-۴ فرآیندهای رسوب بخار فیزیکی روی منیزیم.....
۱۱۴.....	۴-۷ پوشش‌های نفوذی.....
۱۱۴.....	۴-۸ القای یون.....
۱۱۴.....	۴-۹ رسوب و القای یون با غوطه‌وری در پلاسمای فلزی (MPIID).....
۱۱۴.....	۴-۱۰ روکش کاری / آلیاژ سازی لیزری سطح.....
۱۱۵.....	۴-۱۱ پوشش‌های آلی / پلیمری.....
۱۱۶.....	۴-۱۱-۱ پوشش دهی پودر.....
۱۱۷.....	۴-۱۱-۲ ای - پوشش.....

۱۱۷.....۴-۱۱-۳ فرآیند سل - ژل

۱۱۸.....۴-۱۱-۴ آبکاری پلیمری

۱۱۸.....۴-۱۱-۵ پلیمریزاسیون پلاسما

فصل پنجم

۱۲۱.....۵ کاربرد آلیاژهای منیزیم

فصل ششم

۱۴۰.....۶ نتیجه گیری

۱۴۳.....منابع

فهرست جدول ها

شماره صفحه

عنوان

۶	۱-۲ : نمونه های کاربرد آلیاژهای منیزیم در حال حاضر
۷	۲-۲ : آلیاژهای ریختگی پر کاربرد $Mg-Al$ و ترکیب آنها
۱۳	۳-۲ : تاثیر کلسیم بر مشخصات دمائی آلیاژ $AZ91D$
۱۹	۴-۲ : ترکیب شیمیایی آلیاژهای آزمایش (wt.%)
۲۰	۵-۲ : نتایج آزمایش تفرق اشعه- X
۲۱	۶-۲ : HRT و نسبت جرمی Ca/Al
۲۳	۷-۲ : ترکیب شیمیائی آلیاژها
۲۷	۸-۲ : ترکیب شیمیایی $AZ91$ (wt.%)
۲۷	۹-۲ : خواص فیزیکی و شیمیایی $AZ91$ در $298^{\circ}K$
۳۲	۱۰-۲ : ترکیب شیمیایی آلیاژ $AZ91D$ و فولاد زنگ نزن $JIS G 4303 SUS 440C$ (wt.%)
۳۲	۱۱-۲ : شرایط آزمایش پین روی دیسک
۳۵	۱-۳ : ترکیب شیمیایی اسمی آلیاژهای مورد استفاده
۳۷	۲-۳ : ترکیب شیمیایی فولاد آلیاژی $AISI 52100$
۳۸	۳-۳ : ترکیب شیمیائی محلول حکاکی
۳۹	۴-۳ : شرایط مختلف آزمایش های سایش
۴۶	۱-۴ : نتایج آنالیز EDS از نقاط مشخص در شکل ۳-۴
۵۲	۲-۴ : نتایج آنالیز شیمیائی مناطق مشخص در سطح سایش شکل ۴-۸-الف و د
۵۷	۳-۴ : نتایج آنالیز شیمیائی مناطق مشخص در سطح سایش شکل ۴-۱۳-الف و ب
۶۱	۴-۴ : نتایج آنالیز شیمیائی مناطق مشخص در سطح سایش شکل ۴-۱۷-ب و د

- ۶-۱ : تغییرات هزینه ی منیزیم و آلومینیم بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ ۶
- ۶-۲ : برخی قطعات خودرو ساخته شده از آلیاژ منیزیم و میزان کاهش وزن حاصل ۶
- ۶-۳ : تأثیر دما بر خواص مکانیکی (AZ۹۱)؛ (الف) استحکام کششی و انرژی تغییر فرم، (ب) قابلیت کاهش و ازدیاد طول ۸
- ۶-۴ : تأثیر افزودن کلسیم روی میکروساختار آلیاژ AZ۹۱؛ (الف) (AZ۹۱)، (ب) $AZ_{91+0.5}Ca$ ، (ج) $AZ_{91+1.0}Ca$ ، (د) $AZ_{91+2.0}Ca$ ۱۱
- ۶-۵ : تأثیر کلسیم بر اندازه دانه آلیاژ AZ۹۱D ۱۳
- ۶-۶ : تأثیر کلسیم بر خواص کششی در دمای محیط. σ_b : استحکام کششی، δ : قابلیت ازدیاد طول ۱۷
- ۶-۷ : تأثیر کلسیم بر خواص کششی: (الف) در $100^\circ C$ ؛ (ب) در $150^\circ C$. σ_b : استحکام کششی، δ : قابلیت ازدیاد طول ۱۷
- ۶-۸ : تأثیر کلسیم بر چقرمگی ضربه AZ۹۱ ۱۸
- ۶-۹ : ضریب حساسیت به ترک گرم (HSC) و اندازه دانه آلیاژ AZ۹۱D با مقادیر مختلف Ca افزوده شده ۱۸
- ۶-۱۰ : تغییر سختی ویکرز با دما برای آلیاژهای حاوی ۳٪ Al ۲۰
- ۶-۱۱ : تغییر سختی ویکرز با دما برای آلیاژهای حاوی ۶٪ Al ۲۰
- ۶-۱۲ : تغییر سختی ویکرز با دما برای آلیاژهای حاوی ۹٪ Al ۲۱
- ۶-۱۳ : رابطه ی بین HRT و نسبت جرمی (Ca/Al) ۲۱
- ۶-۱۴ : تغییر دمای اشتعال با میزان کلسیم در آلیاژ AZ۹۱ ۲۳
- ۶-۱۵ : منحنی های افزایش وزن آلیاژهای منیزیم حاوی Ca در دمای بالا: (الف) تغییر وزن نسبت به دما؛ (ب) تغییر وزن نسبت به زمان در $700^\circ C$ ۲۴
- ۶-۱۶ : منحنی های خزشی آلیاژهای AZ۹۱، AXZ۹۳۱، AXZ۹۵۱ آزمایش در $200^\circ C$ و $100MPa$ ۲۶
- ۶-۱۷ : نیروی تحول (از سایش خفیف به شدید) در برابر سرعت لغزش ۲۸
- ۶-۱۸ : مقایسه دماهای تماس اندازه گیری شده به صورت تجربی و پیش بینی شده. دماهای اندازه گیری شده با علامت (○) مشخص شده است. دو خط ممتد دماهای محاسبه شده با استفاده از رابطه ی ۶-۱ هستند. ۳۱

- ۳۳ ۲-۱۹ : تغییرات (الف) ضریب اصطکاک متوسط و (ب) نرخ سایش با سرعت لغزش در نیروهای ثابت و فاصله های لغزش مختلف
- ۳۶ ۳-۱ : تصاویری از سیستم ریخته گری چرخان (Tilt)
- ۳۹ ۳-۲ : (الف) تصویر شمایی چگونگی استقرار پین بر روی دیسک و (ب) چگونگی قرارگیری کوره مقاومتی (المنتی) بر روی دستگاه
- ۴۱ ۳-۳ : تصویر نمادین دستگاه آزمون برش
- ۴۳ ۴-۱ : ریزساختار آلیاژهای مورد بررسی: (الف) AZ91، (ب) ACZ911، (ج) ACZ931، (د) ACZ931
- ۴۵ ۴-۲ : الگوی پراش سه آلیاژ از آلیاژهای مورد بررسی: (الف) AZ91، (ب) ACZ911 و (ج) ACZ931
- ۴۶ ۴-۳ : تصویر SEM از اجزای تشکیل دهنده ساختار آلیاژ AZ91
- ۴۶ ۴-۴ : تصویر الکترون های برگشتی از ساختار آلیاژ ACZ911
- ۴۷ ۴-۵ : تاثیر کلسیم بر سختی در دماهای مختلف
- ۴۹ ۴-۶ : استحکام برشی نهائی آلیاژهای مورد بررسی در دماهای مختلف
- ۵۱ ۴-۷ : تاثیر افزودن کلسیم و افزایش نیروی اعمالی بر نرخ سایش آلیاژ AZ91 در دمای 25°C و سرعت لغزش 0.4 m/s
- ۵۲ ۴-۸ : تصاویر میکروسکوپی از سطح سایش در دمای 25°C و نیروی اعمالی 5 N بعد از 1000 m لغزش با بزرگنمایی های مختلف؛ (الف) و (ب) AZ91، (ج) و (د) ACZ931
- ۵۴ ۴-۹ : تصاویر میکروسکوپی SE و BSE از سطح سایش ACZ931 در دمای 25°C و نیروهای مختلف: (الف) و (ب) ۵، (ج) و (د) ۲۰ و (و) ۴۰ N
- ۵۵ ۴-۱۰ : نمودارهای تغییر ضریب اصطکاک و خط تغییرات میانگین آلیاژ ACZ931 در طول مسافت لغزش در دمای 25°C و نیروهای مختلف: (الف) ۵، (ب) ۲۰ و (ج) ۴۰ N.
- ۵۶ ۴-۱۱ : تاثیر افزودن کلسیم و افزایش نیروی اعمالی بر نرخ سایش آلیاژ AZ91 در دمای 150°C و سرعت 0.4 m/s
- ۵۷ ۴-۱۲ : تاثیر افزودن کلسیم و افزایش نیروی اعمالی بر نرخ سایش آلیاژ AZ91 در دمای 200°C و سرعت لغزش 0.4 m/s
- ۵۷ ۴-۱۳ : تصاویر میکروسکوپی از سطح سایش نمونه ها در دمای 200°C و نیروی اعمالی 5 N ؛ (الف) AZ91، (ب) ACZ931
- ۵۸ ۴-۱۴ : نمودار تغییرات ضریب اصطکاک و خط تغییرات میانگین آن در دمای

- ۲۰۰ °C و تحت نیروی ۵ N بر حسب مسافت لغزش برای آلیاژهای (الف) AZ۹۱ و (ب) ACZ۹۳۱.
- ۵۹ ۴-۱۵ : میزان افزایش دمای سطح تخمینی در نیروی ۵ N و دمای ۲۰۰ °C با فرض ۱ نقطه تماس.
- ۵۹ ۴-۱۶ : تصاویر میکروسکوپی از مقطع نمونه ها در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۵ N؛ (الف) AZ۹۱، (ب) ACZ۹۳۱
- ۶۰ ۴-۱۷ : تصاویر میکروسکوپی از سطح سایش نمونه ها در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۲۰ N با بزرگنمایی های مختلف؛ (الف) و (ب) AZ۹۱، (ج) و (د) ACZ۹۳۱
- ۶۱ ۴-۱۸ : نمودار تغییرات ضریب اصطکاک در دمای ۲۰۰ °C و تحت نیروی ۲۰ N بر حسب مسافت لغزش برای آلیاژهای (الف) AZ۹۱ و (ب) ACZ۹۳۱ (μ در محدوده $1000\ m$ گزارش شده است)
- ۶۲ ۴-۱۹ : تصاویر الکترون ثانویه در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۲۰ N از سطح نمونه های: (الف) AZ۹۱، (ب) ACZ۹۳۱
- ۶۲ ۴-۲۰ : تصاویر میکروسکوپی از مقطع نمونه ها در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۲۰ N؛ (الف) AZ۹۱، (ب) ACZ۹۳۱
- ۶۴ ۴-۲۱ : تصاویر میکروسکوپی از سطح نمونه ها در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۴۰ N با بزرگنمایی $100\times$ ؛ (الف) AZ۹۱، (ب) ACZ۹۳۱
- ۶۴ ۴-۲۲ : میزان افزایش دمای سطح تخمینی در نیروی ۴۰ N و دمای ۲۰۰ °C با فرض ۱ نقطه تماس
- ۶۴ ۴-۲۳ : تصویر جانبی از نمونه ی ACZ۹۳۱ در دمای ۲۰۰ °C و نیروی اعمالی ۴۰ N
- ۶۵ ۴-۲۴ : نمودار تغییرات ضریب اصطکاک در دمای ۲۰۰ °C و تحت نیروی ۴۰ N نسبت به مسافت لغزش آلیاژهای (الف) AZ۹۱ و (ب) ACZ۹۳۱ (μ در محدوده $1000\ m$ گزارش شده است)
- ۶۶ ۴-۲۵ : تاثیر دما بر نرخ سایش آلیاژهای مورد بررسی در نیروی ۵ N و سرعت لغزش $0.4\ m/s$
- ۶۷ ۴-۲۶ : نرخ سایش آلیاژ ACZ۹۳۱ در نیروی ۵ N و دماهای مختلف با سرعت لغزش $0.4\ m/s$
- ۶۷ ۴-۲۷ : تاثیر دما بر نرخ سایش آلیاژهای مورد بررسی در نیروی ۲۰ N
- ۶۸ ۴-۲۸ : نرخ سایش آلیاژ ACZ۹۱۱ در نیروی ۲۰ N و دماهای مختلف با سرعت لغزش $0.4\ m/s$
- ۶۹ ۴-۲۹ : تاثیر دما بر نرخ سایش آلیاژهای مورد بررسی در نیروی ۴۰ N
- ۷۰ ۴-۳۰ : تصاویر میکروسکوپی از سطح سایش نمونه ها در نیروی ۴۰ N؛ (الف) AZ۹۱

- در 150°C ؛ (ب) $AZ91$ در 200°C ؛ (ج) $ACZ911$ در 150°C ؛ (د) $ACZ911$ در 200°C ؛ (ه) $ACZ931$ در 150°C ؛ (و) $ACZ931$ در 200°C
- ۷۱ ۳۱-۴ : نمودار نرخ سایش ویژه آلیاژهای مورد آزمایش برحسب نیروی اعمالی برای دمای 25°C
- ۷۲ ۳۲-۴ : افزایش دمای سطح تخمینی در دمای 25°C و نیروی های مختلف با فرض ۱ نقطه تماس
- ۷۳ ۳۳-۴ : روند تغییرات ضرایب اصطکاک و دامنه ی نوسانات آن برای $ACZ931$ در دمای 25°C و نیروهای اعمالی مختلف: (الف) ۵، (ب) 60 N
- ۷۳ ۳۴-۴ : نمودار نرخ سایش ویژه آلیاژهای مورد آزمایش برحسب نیروی اعمالی برای دمای 150°C
- ۷۴ ۳۵-۴ : افزایش دمای سطح تخمینی در دمای 150°C و نیروی های مختلف با فرض ۱ نقطه تماس
- ۷۴ ۳۶-۴ : نمودار نرخ سایش ویژه آلیاژهای مورد آزمایش برحسب نیروی اعمالی برای دمای 200°C

مقدمه

منیزیم هشتمین عنصر از نظر فراوانی در زمین بوده و تقریباً ۱/۹۳٪ از جرم پوسته زمین و ۰/۱۳٪ از جرم اقیانوس ها را تشکیل می دهد. همچنین منیزیم دارای برخی خواص مفید است که آن را تبدیل به انتخابی عالی برای بسیاری کاربردها می کند. منیزیم آلیاژی استحکام بالایی دارد؛ چگالی منیزیم بسیار پایین ($1/74 \text{ Mg/m}^3$) است و تنها ۲/۳ آلومینیوم و ۱/۴ آهن است. ساختار آن hcp و نسبتاً نرم است. قابلیت افزایش طول (E) آن پایین (45 GPa) است. همچنین منیزیم دارای هدایت حرارتی بالا، پایداری ابعادی بالا، ویژگی حفظ الکترومغناطیسی خوب، خواص ضربه گیری بالا، قابلیت ماشین کاری خوب و بازیافت راحت است. این خواص باعث شده منیزیم برای بسیاری کاربردها شامل قطعات کامپیوتر، اتومبیل و تجهیزات فضانوردی، تلفن همراه، وسایل ورزشی، ابزارهای دستی و تجهیزات خانگی مورد استفاده قرار گیرد. منیزیم حتی برای کاربرد در فلزات ایمپلنت به دلیل وزن پایین و تطابق زیستی ذاتی با بدن پیشنهاد می شود. به دلیل محدودیت در ذخایر سوخت های فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از اشاعه محصولات سوخت، صنایع خودروسازی مجبور به سبک تر کردن خودروها برای کاهش مصرف سوخت شده اند. کاربردهای آلیاژهای منیزیم می تواند وزن خودرو را بدون کاهش استحکام ساختاری آن ها، به میزان قابل توجهی کاهش دهد. متأسفانه منیزیم دارای برخی خواص نامطلوب از قبیل مقاومت به سایش، خوردگی، خستگی، خزش ضعیف و واکنش پذیری بالا است همچنین قیمت بالا و مشکلات ریخته گری و شکل پذیری در دمای اتاق ضعیف (hcp) و در نتیجه محدودیت در کار سرد آن نیز از عوامل محدود کننده ی توسعه ی آن در بسیاری کاربردها بوده است. در این جا تلاش شده برخی پوشش ها و فرآیندهای پوشش دهی آلیاژهای منیزیم برای بهبود خواص تریبولوژیکی آن معرفی گردد [۱].

چکیده

منیزیم هشتمین عنصر از نظر فراوانی در زمین بوده و تقریباً ۱/۹۳٪ از جرم پوسته زمین و ۰/۱۳٪ از جرم اقیانوس ها را تشکیل می دهد. همچنین منیزیم دارای برخی خواص مفید است که آن را تبدیل به انتخابی عالی برای بسیاری کاربردها می کند. منیزیم آلیاژی استحکام بالایی دارد؛ چگالی منیزیم بسیار پایین ($1/74 \text{ Mg/m}^3$) است و تنها ۲/۳ آلومینیوم و ۱/۴ آهن است. ساختار آن hcp و نسبتاً نرم است. قابلیت افزایش طول (E) آن پایین (45 GPa) است. همچنین منیزیم دارای هدایت حرارتی بالا، پایداری ابعادی بالا، ویژگی حفظ الکترومغناطیسی خوب، خواص ضربه گیری بالا، قابلیت ماشین کاری خوب و بازیافت راحت است. این خواص باعث شده منیزیم برای بسیاری کاربردها شامل قطعات کامپیوتر، اتومبیل و تجهیزات فضانوردی، تلفن همراه، وسایل ورزشی، ابزارهای دستی و تجهیزات خانگی مورد استفاده قرار گیرد. منیزیم حتی برای کاربرد در فلزات ایمپلنت به دلیل وزن پایین و تطابق زیستی ذاتی با بدن پیشنهاد می شود. به دلیل محدودیت در ذخایر سوخت های فسیلی و مشکلات زیست محیطی ناشی از اشاعه محصولات سوخت، صنایع خودروسازی مجبور به سبک تر کردن خودروها برای کاهش مصرف سوخت شده اند. کاربردهای آلیاژهای منیزیم می تواند وزن خودرو را بدون کاهش استحکام ساختاری آن ها، به میزان قابل توجهی کاهش دهد. متأسفانه منیزیم دارای برخی خواص نامطلوب از قبیل مقاومت به سایش، خوردگی، خستگی، خزش ضعیف و واکنش پذیری بالا است همچنین قیمت بالا و مشکلات ریخته گری و شکل پذیری در دمای اتاق ضعیف (hcp) و در نتیجه محدودیت در کار سرد آن نیز از عوامل محدود کننده ی توسعه ی آن در بسیاری کاربردها بوده است. در این جا تلاش شده برخی پوشش ها و فرآیندهای پوشش دهی آلیاژهای منیزیم برای بهبود خواص تریبولوژیکی آن معرفی گردد [۱].