



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایانame برای دریافت درجه کارشناسی ارشد "M.Sc"

مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان :

تأثیرات کاربرد نانوذرات اکسید روی ، نرم کن های

سیلیکونی بر روی خصوصیات فیزیکی چرم

استاد راهنما :

استاد مشاور :

نگارش:

فهرست مطالب

شماره صفحه

عنوان مطالب

| | |
|----|--|
| ۱ | چکیده |
| ۲ | مقدمه |
| ۴ | کارخانه چرم وطن |
| ۶ | فصل اول : شرحی از پوست ، فرآیندهای چرم سازی موجود Leather ، تکمیل چرم Leather finishing |
| ۹ | ۱-۱) اطلاعات اولیه پوست از نظر فیزیکی و شیمیائی |
| ۹ | ۱-۱-۱) وظایف پوست |
| ۱۰ | ۱-۲) پروتئین های اصلی پوست |
| ۱۲ | ۱-۳) ساختمان پوست |
| ۱۲ | ۱-۳-۱) مواد تشکیل دهنده پوست |
| ۱۳ | ۱-۳-۲) لایه های پوست |
| ۱۳ | ۱-۴) انواع پوست خام |
| ۱۴ | ۱-۵) فساد پوست ، حفظ و نگهداری پوست curing |
| ۱۵ | ۱-۶) روش های چرم سازی |
| ۱۵ | ۱-۶-۱) ترکاری و اهداف سوکینگ Soaking |
| ۱۵ | ۱-۶-۲) مراتب سوکینگ Soaking |
| ۱۶ | ۱-۷) موزدائی Liming |
| ۱۶ | ۱-۷-۱) روش Hair saving |
| ۱۷ | ۱-۷-۲) روش Hair burning |
| ۱۷ | ۱-۷-۳) حمام اصلی Liming |
| ۱۷ | ۱-۷-۴) لش زنی Flesching |

| | |
|----|--|
| ۱۸ | DeLiming آهک گیری |
| ۱۹ | Bating آنزیم دهی |
| ۱۹ | Pickling سالمبور کردن |
| ۲۰ | Leather tanning دباغی چرم |
| ۲۱ | ۱-۱۱) روش‌های مختلف دباغی |
| ۲۱ | ۲-۱۱) Chrome tanning دباغی کرومی |
| ۲۱ | ۳-۱۱) تئوری دباغی کرومی |
| ۲۲ | ۴-۱۱) Retanning دباغی مجدد |
| ۲۵ | ۱۲-۱) رنگدهی و دباغی رزینی و روغن دهی چرم و انواع آن |
| ۲۸ | ۱۳-۱) اطلاعات اولیه تکمیل چرم |
| ۲۸ | ۱-۱۳) هدف از تکمیل چرم |
| ۲۸ | ۱۴-۱) خصوصیات فیلم فینیشینگ |
| ۲۹ | ۱۵-۱) لایه‌های مختلف فینیشینگ |
| ۳۰ | ۱۶-۱) مواد تشکیل دهنده لایه‌های فینیشینگ |
| ۳۱ | ۱۷-۱) نانو ذرات و نانو ذرات اکسید روی |

| | |
|----|--|
| ۳۲ | فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی |
| ۳۵ | فصل سوم : مراحل اصلی انجام پروژه |
| | عنوان پروژه : (تأثیر کاربرد نانو اکسید روی ، نرمکن های سیلیکونی بر روی خصوصیات فیزیکی چرم) |
| ۳۶ | ۳) شرح و مراحل پروژه |
| ۳۸ | ۱-۳) روش کدگذاری نمونه های تحت آزمایش |
| ۳۹ | ۲-۳) مواد مورد استفاده در لایه های باتم کوت ، پیگمنت کوت ، تاپ کوت |
| ۴۳ | ۳-۳) تئوری تشکیل فیلم |
| ۴۴ | ۴-۳) تست های انجام شده |
| ۴۴ | ۱-۴-۳) تست استحکام رخ چرم به ترک خوردگی |
| | Strength of Grain Cracking Test : |
| ۴۴ | ۲-۴-۳) تست انعطاف پذیری فیلم فینیش |
| | Flexing Endurance Test : |
| ۴۵ | ۳-۴-۳) تست استحکام کششی ، درصد کشیدگی چرم |
| | Tensile strength - Elongation at break : |
| ۴۵ | ۴-۴-۳) تست ثبات فینیش چرم در برابر سایش (تر و خشک) |
| ۴۶ | Rubfatness Test (Dry & Wet) : |
| ۴۶ | ۵-۴-۳) تست دفع آب بودن چرم |
| ۴۸ | Water repellent of Leather : |
| | فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل نتایج |
| ۵۱ | ۴-۶) تجزیه و تحلیل آماری نتایج |
| ۶۰ | ۱-۶-۴) اطلاعات اولیه |
| ۶۲ | ۲-۶-۴) تعیین انحراف معیار و ضریب همبستگی پیرسون |
| ۶۲ | |
| ۶۳ | فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات |
| ۶۴ | نتیجه گیری |
| ۶۵ | پیشنهادات |

فهرست مطالب

| عنوان مطالب | شماره صفحه |
|----------------------|------------|
| منابع و مأخذ | ۶۷ |
| فهرست منابع فارسی | ۶۷ |
| فهرست منابع لاتین | ۶۸ |
| سایت های اطلاع رسانی | ۶۹ |
| چکیده انگلیسی | ۷۰ |

فهرست جدول ها

| عنوان | شماره صفحه |
|--|------------|
| ۱-۱ : نمونه فرآوری شده در مراحل چرم سازی | ۸ |
| ۲-۱ : اسید آمینه های سازنده کلازن | ۱۰ |
| ۳-۱ : اسید آمینه های سازنده الاستین | ۱۱ |
| ۴-۱ : اسید آمینه های سازنده کراتین | ۱۱ |
| ۵-۱ : سید آمینه های سازنده الومین | ۱۲ |
| ۶-۱: تشکیل دهنده پوست | ۱۲ |
| ۱-۳: مشخصات نانو اکسید روی ZNO Nano | ۳۷ |
| ۲-۳ : کد گذاری نمونه های آزمایش شده | ۳۸ |
| ۲-۳ : مواد مورد استفاده در لایه باتم کوت | ۳۹ |
| ۴-۳: مواد مورد استفاده در لایه پیگمنت کوت | ۴۲ |
| ۵-۳: مواد مورد استفاده در لایه تاپ کوت (لاک) | ۴۲ |
| ۴-۱: مقادیر تست استحکام رخ چرم به ترک خوردگی | ۵۲ |
| ۴-۲: نتایج تست انعطاف پذیری فیلم فینیش | ۵۲ |
| ۴-۳: مقادیر تست استحکام کششی و درصد کشیدگی | ۵۵ |
| ۴-۴: نتایج تست ثبات فینیش دربرابر سایش تر | ۵۸ |
| ۴-۵: مقادیر تست دفع آب چرم | ۵۹ |
| ۶-۴ : انحراف معیار نمونه ها | ۶۰ |
| ۷-۴: ضریب همبستگی پیرسون | ۶۲ |

فهرست شکل‌ها

شماره صفحه

عنوان

| | |
|----|--|
| ۴ | الف: لوگوی آرم کارخانه چرم وطن |
| ۷ | ۱-۱: شکل مراحل کلی چرم سازی |
| ۱۳ | ۲-۱: شکل لایه‌های پوست |
| ۱۴ | ۳-۱: مرحله Curing پوست |
| ۱۶ | ۴-۱: مرحله Soaking پوست |
| ۱۷ | ۵-۱: مرحله Liming مواد زنی پوست |
| ۱۸ | ۶-۱: دستگاه لش زنی |
| ۲۰ | ۷-۱: معرف برموموزول |
| ۲۰ | ۸-۱: درام دباغی |
| ۲۱ | ۹-۱: دستگاه شیوینگ |
| ۲۳ | ۱۰-۱: حمام ریتینینگ و حمام اسید زدایی |
| ۲۴ | ۱۱-۱: حمام مرحله رنگدهی، دباغی رزینی، روغن دهی |
| ۲۶ | ۱۲-۱: خشک کردن کراست در هوای آزاد |
| ۲۶ | ۱۳-۱: دستگاه مولیسا |
| ۲۷ | ۱۴-۱: دستگاه خشک کن گیره ای |
| ۳۰ | ۱۵-۱: لایه‌های فینیش |
| ۳۷ | ۱-۳: تصویر TEM, SEM از نانو ذرات اکسید روی |
| ۳۸ | ۲-۳: دستگاه اولتراسونیک |
| ۳۹ | ۳-۳: مراحل تهیه لایه‌های فینیش |
| ۴۱ | ۴-۳: عملیات اسپری لایه‌های فینیش |
| ۴۱ | ۵-۳: دستگاه خشک کن |
| ۴۱ | ۶-۳: دستگاه پرس لایه‌های فینیش |
| ۴۲ | ۷-۳: دستگاه تست استحکام رخ چرم به ترک خوردگی |
| ۴۴ | ۸-۳: دستگاه تست انعطاف پذیری فینیش چرم |
| ۴۵ | ۹-۳: دستگاه تست استحکام کششی |
| ۴۶ | ۱۰-۳: دستگاه تست ثبات فینیش در برابر سایش تر و خشک |
| ۴۷ | ۱۱-۳: میزان سنجش ثبات فینیش چرم در برابر سایش |
| ۴۸ | ۱۲-۳: دستگاه تست دفع آب چرم |

فهرست نمودارها

| عنوان | شماره صفحه |
|--|------------|
| ۱-۴ : نتایج تست استحکام رخ چرم به ترک خوردگی | ۵۲ |
| ۲-۴ : نتایج تست استحکام کششی چرم | ۵۵ |
| ۳-۴ : نتایج درصد کشیدگی چرم | ۵۵ |
| ۴-۴ : نتایج تست دفع آب چرم | ۵۹ |
| ۱۳-۳: عیار تصویری اتحادیه آمریکائی AATCC | ۴۹ |

فهرست نمودارها (۱)

| عنوان | شماره صفحه |
|---|------------|
| ۴-۱: نتایج تست استحکام رخ چرم به ترک خوردگی (۱) | ۵۳ |
| ۴-۲: نتایج تست استحکام کششی چرم (۱) | ۵۶ |
| ۴-۳: نتایج درصد کشیدگی چرم (۱) | ۵۶ |
| ۴-۴: نتایج تست دفع آب چرم (۱) | ۶۰ |
| ۳-۱: عیار تصویری اتحادیه آمریکائی AATCC (۱) | ۵۳ |

چکیده:

چرم سازی عملیاتی است که طی آن پوست فساد پذیر تبدیل به کالای (چرم) فساد ناپذیر می شود . این عملیات طی دو مرحله اساسی و مهم انجام می گیرد اولین مرحله عملیات ترکاری و دومین مرحله عملیات تکمیل چرم می باشد.

در عملیات تکمیل چرم ، چرم نیمه ساخته (کراست) به یک ماده تجاری خوب و مناسب می گردد .

نانوپوشش ها :

پوشش های دارای ساختار نانو نسبت به پوششهای رایج خواص بهتری دارند ، چسبندگی بالا و خواص سطحی بسیار ویژه از این جمله اند .

نانو پوششهای خواصی نظیر مقاومت در برابر خوردگی مکانیکی (سایش) و خوردگی شیمیائی (زنگ زدگی) – مقاومت حرارتی – درخشندگی و خود تمیز شوندگی میدهند .

در این پژوهه با استفاده از نانو ذرات اکسید روی و نرمکن سیلیکونی که در لایه های باتم کوت ، پیگمنت کوت و تاپ کوت (لاک) استفاده گردیده با انجام تست ها و آزمایشات مورد قبول موسسه استاندارد به خواص قابل توجهی از جمله ایجاد فیلم فینیش با استحکام بالا در مقابل ترک خوردگی به میزان ۴۲,۵٪ و استحکام کششی بالا در نمونه ای که نانو ذرات در لاک استفاده شد به میزان ۶۴,۵٪ و میزان دفع آب بالا در نمونه هایی که از نرم کن سیلیکونی استفاده شد و میزان انعطاف پذیری قابل قبول و میزان ثبات سایشی بالا در حالت تر و خشک ایجاد گردید .